



# 淮安市上研化工有限公司

## AMORSO-HY7782

### 水性环氧固化剂

#### 说明:

AMORSO-HY7782 属于高固含可亲水的水性环氧固化剂(非离子型)

#### 性能:

- 有著良好的硬度, 耐冲击, 黏著性, 抗弯性, 低温固化良好。
- 可以自乳化油性环氧树脂。
- 对各种不同材质接着性佳。

#### 技术指标:

特性 Properties	单位 Unit	品 名		测试方法 Test Method
		7755 乳液	HY7782 固化剂	
黏度 (Viscosity), 25°C	cps	100-200	300-600	
固含量 (solid content)	Wt%	55%	51±2%	
色度 (Color)	Gardner	乳白色	透明黄	
环氧当量 (EEW)	g/eq	340	-	
活泼氢当量 (AHEW)	g/eq	-	190-210	
配合比 (PHR)	重量	10	6	
操作时间 25°C	mins	60 分钟		
表干时间 25°C	hrs	2-4 小时		

#### 应用范围:

- 防水, 金属防锈, 耐药品性涂料 (搭配油性环氧或环氧乳液)
- 可以做 10mm 的环氧水磨石, 环氧水泥砂浆 (ECC), 上面可以做油性面漆。
- 128A 树脂+固化剂 B=1:1 混合后加水再加水泥砂浆可以做厚的中涂。
- 混凝土打磨后 (表面不积水) 可以立即当底涂使用。
- 自流平水泥和混凝土的界面剂, 彩色步道潮湿地面, 金属地板的防开裂弹性界面剂。
- 地坪 (潮湿地面) 用于底, 中, 面涂材料, 机械漆, 钢结构的防锈防腐的底中涂漆

#### 用法与用量:

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876



## 淮安市上研化工有限公司

- 树脂与固化剂搅拌混合均匀后,才缓慢加水搅拌开稀至需要的粘度。
- 需要保持地面干净,地面不可以有明水积水。
- 环境湿度大于 80%;环境温度小于 5℃;不建议施工。

### 包装:

- 25kg/桶
- 200kg/桶

### 保存条件:

- 密闭储存于通风、干燥处。
- 5℃以上保存期为,6个月。

[本资料仅供参考之用,客户应依据各处的应用及要求等,就本产品先行实验,以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876