



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-1834

降温剂

说明:

AMORSO-1834:为 DDBSA 系列酸催化剂, 其开环温度约为 90°C, 适用于高温烤漆, 且更适用于抗腐蚀性、抗湿性、耐盐雾性涂料。

技术指标:

成份: DDBSA

活性物: 35±2%

外观: 淡色液体

溶剂: 醇类

应用范围:

- S/W
- 工业烤漆
- 卷钢涂料

用法与用量:

直接后添加即可, 用量为 0.1%--2%,依不同温度及胺基树脂作选择。

包装:

25kg/桶

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876