



淮安市上研化工有限公司

AMORSO-1417G

银浆排列防沉蜡剂

特性

- 提供简易的操作与优良鳞片排列效果
- 减少金属颜料的用量
- 对于整个系统的粘度变化不大
- 不易沉淀结块

技术指标

不挥发份: 乙烯-醋酸乙烯共聚物蜡分散体

挥发份: 二甲苯/醋酸丁酯

外观: 淡色透明可流动糊状

活性物: 6±1%

应用

- 针对金属颜料等…排列与沉淀防止。

使用方法

- 采高速搅拌强力分散之。
- 金属漆料制作, 先将 1417G 均匀分散于树脂中, 再分散金属颜料。
- 用量: 5~15%对全量

包装

- 18kg 铁桶
- 50Kg 双耳塑胶桶

注意

请勿日晒储藏于阴冷处, 储藏温度与搅拌温度勿超过摄氏 45 度。室温低于 20℃产品触变性明显提升, 室温越低触变越强属自然现象。蜡微粒子分散于溶剂之中不含任何载体, 长时间贮存因为蜡触变性的原因, 会出现凝絮晶球状等物理现象, 为确保质量请再搅拌均匀后使用。以上说明仅供参考之用, 不具任何保证功效, 请先行测试其适用性。

[本资料仅供参考之用, 客户应依据各处的应用及要求等, 就本产品先行实验, 以决定其适用性]

地址: 昆山市玉山镇虹桥路 1188 号帝宝工业园 D 栋二楼 (215300)

TEL: 0512-57758550 57738591

FAX: 0512-57508876